

Koch Bio Classic Wandfarbe
Koch Bio Premium Alaskaweiß
Koch Bio Brillantweiß Meisterklasse
Technisches Merkblatt



Artikel Nr. 0260 - 0262, 0910 - 0912, Datum 02.07.2019, Seite 1 - 2, DE

Sonstiges		System	Biofarben - System
Qualität:	DIN 13300	Verarbeiten	Rollen, Pinsel, Airless
Zur Verarbeitung	fertig	Lösemittel /VOC.	0 %
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	0,20 Ltr – 0,25 Ltr./ qm.
Temperatur:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	nicht	Verdünnen	Wasser maximal 5 % sofern nicht getönt wurde
Kennzeichnung nach GefStoffV	kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
EG-Abfallschlüssel	EWC-Code : 080199 Anstrichmittel.	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet kräftig mit Quirl rühren	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
Anstriche	1 - 2 x	PH- Wert	ca. 7 - 8
EU Zoll Tarifnummer	32100090	Dichte	ca 1,25g/ml
Kunststoffdispersion	0 %	Haltbar bis:	9 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen
Abtönen	Erhältlich maschinell getönt nach Koch Farbenwerk Farbkarte Exclusiv, oder ausschließlich mit KOCH universal Abtönkonzentrat maximal 5 %. Getönte Farbe darf nicht verdünnt werden.		
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung:		

Airless Anwendungen

Siehe: Airless Technisches Merkblatt

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Farben	Innenbereich für Allergiker geeignet	Deckkraft Klasse	Abrieb Klasse	Farbton	
Bio Classic Wandfarbe	X	X	2	3	Weiß, RAL 9010 matt
Bio Premium Alaskaweiß	X	X	2	3	Weiß, RAL 9010 matt
Bio Brillantweiß Meisterklasse	X	X	1	2	Weiß, RAL 9016 matt

Geeignet auf:	Zwingend erforderlich: KOCH Ecoprimer Tiefengrund
Kalkputz, Kalkzementputz, saugfähigen Natursteine, Gipsputz, Gipsplatten, Lehm Beton, Faserputz, Ausbauplatten	X
Altbeschichtungen: Siliconharzfarben,	X
Auf Tapeten, Vliestapete, Kunststoffdispersionsfarben, Naturharzfarben	keine Grundierung notwendig

Nicht geeignet auf:

Latexfarbe, schlecht saugende Untergründe

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Biofarben-Systems sind.

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Mineralische Füllstoffe, Wasser, Pflanzencellulose, Methylcellulose, Silikat, Permanentweiß, Leinöl, Safloröl (Zitronensäure zur PH Einstellung)

Kennzeichnung

entfällt

Bei Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technische Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu