

Koch universal Abtönkonzentrat



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0601 - 0750, Datum 11.06.2013, Seite 1 - 2, DE

Beschreibung

- ohne Aromaten
- ohne Weichmacher
- ohne Kunststoffdispersion

Sonstiges

	System	Biofarben, Kalk, Silikat System
Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit
Verträglichkeitsprüfung / Probe	durchführen	Mischen
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch
Temperatur:		Anwendung bezogen
Lagerung:	Frostfrei	Transportkennzeichen
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Verdünnen
EG-Abfallschlüssel	EWC-Code : 080199	Arbeitsgeräte Reinigung
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	Anstrichmittel. nicht geeignet	Sicherheitsdatenblatt: Gebrauch
Anstriche	kräftig rühren	PH- Wert
EU Zoll Tarifnummer	Beigabe in Farben 32129000	Lösemittel / VOC
Dichte	ca. 1,35g/ml	Haltbar bis:

Zugabe maximal in:	10 %	8 %	6 %	5 %
Farben / Dispersionsfarben	X			
Putze				X
Acryllacke			X	
Kunstharzputze		X		
Lasuren				X

Farben	Innenbereich	Außenbereich	Farbton
Koch universal Abtönkonzentrat	X	X	alle

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Mineralische Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Xanthan, Alkohol, Methylcellulose, ohne Kunststoffdispersion, ohne Bindemittel

Beschichtungsstoff zum Abtönen von Farben und Putze in Ihrer Wunschfarbe. Verarbeitungsfertige Vollton und Abtönfarbe, ohne Kunststoffdispersion.	Eignung X kleine Wolkenbildung normal XX	Einfluß auf den Beschichtungsstoffverarbeitung ■ Abrieb ■ Buntfarben – ausschwemmen ■ Schlieren ■ Stippenbildung ■ Streichbarkeit ohne Einfluß X, Prüfen XX	Verarbeitungs – hinweis Zugeben durchrühren X	Einfluß von Koch Abtönkonzentrat auf den Beschichtungsstoff ■ Scheuerbeständig ■ Auskreiden ■ Wetterbeständigkeit ■ Trocknung ■ Chemikalien- beständigkeit ■ Verlauf ohne Einfluß X
Kalkfarbe / Putz	XX	X	X	X
Naturharz Dispersionsfarben / Putz	X	X	X	X
Leimfarben	X	X	X	X
Silikatfarben / Putz	X	X	X	X

Kunstharzfarben, ölmodifizierte, Alkydharzfarben Kunstharz o. Ölfarben-Mischung, Seidenglanz, Hochglanz, Vorlacke	X	X	X (vorprüfen)	X
Silikonharzfarben	X	X	X	X
Ölfarben, Kunstharzfarben, ölmodifizierte Alkydharzfarben, Kunstharz, Ölfarben Mischung alle Glanzarten, Vorlacke	X	X	X (Vorprüfen)	X
Kunstharz Klarlacke, Klarlacke auf Ölbasis	X	X	X	X
Lösemittelhaltige, Holzlasuren, Holzschutzmittel, Chaletlacke	X (vorprüfen)	X	X	X
Heizkörperlacke, Heizkörperflutlacke Radiatorenemalieren	X	X	X	X
Beschichtungsstoff zum Abtönen von Farben und Putze in Ihrer Wunschfarbe. Verarbeitungsfertige Vollton und Abtönfarbe, ohne Kunststoffdispersion.	Eignung X kleine Wolkenbildung normal XX	Einfluß auf den Beschichtungsstoffverarbeitung ■ Abrieb ■ Buntfarben – ausschwemmen ■ Schlieren ■ Stippenbildung ■ Streichbarkeit ohne Einfluß X, Prüfen XX	Verarbeitungs – hinweis Zugeben durchrühren X	Einfluß von Koch Abtönkonzentrat auf den Beschichtungsstoff ■ Scheuerbeständig ■ Auskreiden ■ Wetterbeständigkeit ■ Trocknung ■ Chemikalien- beständigkeit ■ Verlauf ohne Einfluß X
Cyclokautschuklacke, Chlorkautschuklacke, Zementbodenfarben	X	X	X	X
Autoreparaturlacke, Nitrolacke, Nitrokombinationslacke	X	X	X (vorprüfen)	X
Polymerisatharzlacke, Fassadenfarben auf Lösemittelbasis	X	X	X	X
Hammerschlaglacke, Effektlacke	X	X	X	X
Aromatenfreie bzw. arme Lacke	X	X	X	X
Epoxid 2 Komponentenlacke	X	XX	X (vorprüfen)	X
Polyurethan 2, Komponentenlacke, (DD-Lacke)	X	XX	X (vorprüfen)	X
Polyurethan 1, Komponentenlacke, (Feuchtigkeitshärtend)	X	XX	X (vorprüfen)	X

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Es kann in Einzelfällen zu Zersetzungen kommen.

Kennzeichnung

entfällt

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu