

Koch Silikat Bio Roll & Streichputz

Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0230 - 0232, 0290 - 0292 Datum 23.06.2020, Seite 1 - 2, DE



| Sonstiges | | System | Silikat - System |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| Qualität: | DIN 13300 u. 18363 | Verarbeiten | Rollen, Pinsel, Airless |
| Zur Verarbeitung | fertig | Lösemittel / VOC | 0 % |
| Probeflächen anlegen: | zwingend | Trocknungszeit | 12 Stunden |
| Verarbeitung | +10°C | Verbrauch | ca. 0,450 Ltr. / qm. |
| Temperatur: | Frostfrei | Transportkennzeichen | entfällt |
| Lagerung: | nicht | Wenn verdünnen dann | Koch Ecoprimer FixActiv |
| Kennzeichnung nach | kennzeichnungspflichtig | zwingend mit: | maximal 5 % sofern nicht |
| GefStoffV | EWC-Code : 080112 | Arbeitsgeräte Reinigung | getönt wurde |
| EG-Abfallschlüssel | Anstrichmittel. | Sicherheitsdatenblatt: | Wasser |
| Ölhaltige Untergründe | nicht geeignet | Gebrauch | beachten |
| vor Gebrauch | kräftig mit Quirl rühren | PH- Wert | nicht für den Verzehr |
| Anstriche | 1 - 2 x | Dichte | bestimmt |
| EU Zoll Tarifnummer | 32100090 | Haltbar bis: | ca. 11 |
| Kunststoffdispersion | 0 % | | ca 1,45 g/ml |
| Brennbar | nein | | 12 Monate, kühl, frostfrei, |
| | | | verschlossen |
| Abtönen | hoch diffusionsfähig, spannungsarm | | |
| Untergrund muss: | Ausschließlich mit KOCH universal Abtönkonzentrat (alkaliverträglich) maximal 5 %. | | |
| | Getönte Farbe darf nicht verdünnt werden. | | |
| | tragfähig, sauber, trocken, ohne wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) | | |
| | Grundierung: | | |

Airless Einstellungen

Ohne Filter/Siebe, Düsen: / inch (mm) \geq 539/0,039 (0,99), Staudruck: maximal, Betriebsdruck: maximal

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

| Putz | Innenbereich | für Allergiker geeignet | Deckkraft Klasse | Abrieb Klasse | Farbton |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| Silikat Bio Roll & Streichputz | X | X | 2 | | Weiß RAL 9010 matt |

Putz stark schimmelhemmend Auf WDV - Systeme geeignet

Silikat Bio Roll & Streichputz X

Sandender Untergrund:

Mit Koch Ecoprimer FixActiv vorbehandeln.

Untergrund glätten:

Mit Koch Bio Silikat Spachtel

| Geeignet auf: | Zwingend erforderlich: Nr. 0377 Koch Ecoprimer Silikat Haft & Sperrgrundierung PIG- QU | (oder) Zwingend erforderlich: Nr. 0470 Koch Ecoprimer Bio Silikatgrund oder Nr. 0407 Koch Ecoprimer FixActiv | (oder) Zwingend erforderlich: Nr. 0314 Koch Bio Sil Streichgrund PIG |
|--|--|---|---|
| Kalkputz, Kalkzementputz, saugfähigen Natursteine, Lehmputz | X | X | |
| Altbeschichtungen: Kunststoffdispersionsfarben, Siliconharzfarben, Naturharzfarben, Kalkfarben, Lehmfarben usw | X | | X |
| Gipsputz, Gipsplatten, Beton, Faserputz, Mineralbasis, | | X | |

Nicht geeignet auf:

Latexfarbe, schlecht saugende Untergründe

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Silikat-Systems sind.

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Mineralische Füllstoffe, rein mineralisches Kali Wasserglas, Kieselsol, Pflanzenstärke, Guarkernmehl, Charltonweiß, Xanthan, Methylcellulose, Wasser,

Kenzeichnung

entfällt

Bei Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu

HD= Hochdruckfilter, Pi = Pistolenfilter