Koch Ecoprimer FixAtiv Bio Beton Stein Putz Vollton & Lasur Verdünner



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0577, 0578, Datum 27.10.2021, Seite 1, DE

Verdünnung der Produkte spetziell entwickelt für Koch Betonkosil Bio Silikatfarbe Color u. Betonlasur, Koch Styling Bio Putz Silikatfarbe Color u. Putzlasur, Koch Restaurator Bio Naturstein Silikatfarbe Color u. Lasur. Einstellung der transparentheit lasierender Farbbeschichtung. Gestaltung von Beton, Stein, Putz Farbbeschichtung. Gibt der Gestaltung alle Möglichkeiten die gewünschten gestalterischen Effekte zu erzielen. Die Farben können in jeden Verhältnis verdünnt werden.

verwendung	_
mineralisch matt. Trocknet transparent aus.	ohne Zusatz von Bioziden
ohne Zusatz von Weichmachern	ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
Diffusionsoffen, nicht filmbildend	Witterungsstabil, Nicht brennbar
Verkieselt mit dem Untergrund	ohne jegliche Kunststoffe z. B. (Acrylate) usw.
UV - beständig	Verkieselt unlösbar auf dem Untergrund
Resistent gegen Pilze und Schimmel	umweltfreundlich, biologisch

Sonstiges			
Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	beigeben
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung Temperatur:	+10°C	Verbrauch	nach gebrauch
Lagerung:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Abfallschlüssel-Nr.	(EAKV 2002): 06 02 99
EG-Abfallschlüssel	Nr. 06 02 99	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
Ölhaltige Untergründe	nicht geeignet	Sicherheitsdatenblatt:	beachten
vor Gebrauch	kräftig mit Quirl rühren	Gebrauch	nicht für den Verzehr bestimmt
Verdünnen	Wasser maximal 10 %	Dichte	ca.1,15g/ml
beigeben	1 x	PH- Wert	ca. 11,5
Zolltarifnummer	38249070	Lösemittel / VOC	3,00%
Kunststoffdispersion	0 %	Haltbar bis:	9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen

Untergrund muss:	Grundierung:		,	
Produkt	Innenbereich	Außenbereich	Farbton	

tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB)

Produkt	Innenbereich	Außenbereich	Farbton		
Ecoprimer FixAtiv	Χ	Χ	Trocknet transparent matt aus		
Zucammoncotzung (Volldoklariorung)					

Zusammensetzung (Volldeklarierung

Gemisch aus Wasserglas, Wasser, verschiedene Silikate, (keine Synthetische Silikate), Bindemittel Biobinol, Kieselsol,

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Systems sind.

Kennzeichnung			
Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		
Ciaharhaitahinyyaia			

Sicherheitshinweis

Abdecken: z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technisches Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu