

Koch Ecoprimer FixAtiv



Technisches Merkblatt

Artikel Nr. 0407, 0408, Datum 01.01.2016, Seite 1 - 2, DE

Anwendung

- Grundierung für nachfolgende Beschichtungen mit Kalkfarben, Silikatfarben, Lehmfarben und Putzen.
- guten Haftung für Beschichtungen
- festigen, neutralisieren, absperren
- ausgleich ungleich saugender Untergrund
- für mineralisch saugenden Untergrund
- verdünnen von Silikatfarben, Silikatputz, Silikat Grundierung
- isolieren durchschlagender Untergrund

Airless Anwendungen

Siehe: Airless Technisches Merkblatt

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Sonstiges

		System	Kalk + Silikat System
Zur Verarbeitung	fertig	Verarbeiten	rollen, bürsten, beigeben, Airless Anwendung
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	12 Stunden
Verarbeitung Temperatur:	+10°C	Verbrauch	0,20 Ltr. als Grundierung
Lagerung:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Kennzeichnung nach GefStoffV	nicht kennzeichnungspflichtig	Abfallschlüssel-Nr.	(EAKV 2002): 06 02 99
EG-Abfallschlüssel	Nr. 06 02 99	Arbeitsgeräte Reinigung	Wasser
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet	Sicherheitsdatenblatt: Gebrauch	beachten
Verdünnen	kräftig mit Quirl rühren	Dichte	nicht für den Verzehr bestimmt
Anstriche	Wasser maximal 10 %	PH- Wert	ca. 1,15g/ml
Zolltarifnummer	1 x	Lösemittel / VOC	ca. 11,5
Kunststoffdispersion	38249070	Haltbar bis:	0 %
Untergrund muss:	0 %		9 Monate, Kühl, frostfrei, verschlossen
Airless Anwendung	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB)		
	Grundierung:		
	Siehe: Technisches Merkblatt Airless		

Produkt

	Innenbereich	Außenbereich	Abrieb Klasse	Farbton
Ecoprimer FixAtiv	X	X		gelblich

Geeignet auf:	als Grundierung Koch Ecoprimer FixAtiv	zum verdünnen Koch Ecoprimer FixAtiv
Vor Beschichtung mit: Silikatfarben und Putze, Kalkfarben und Putze, Lehmfarben und Putze.	X	
Auf Altbeschichtungen: Kalkfarben, Silikatfarben, Kalkputzen, Zementputz, Gipsputz, Gipsplatten, Kalkzementputze, Silikatputze, Lehmputze. usw.	X	
Koch Bio Silikatfarben, Bio Silikat Streichputz		X

Nicht geeignet auf:

Latexfarbe, schlecht saugende Untergründe

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

Gemisch aus Wasserglas, Wasser, Xanthan, Milch Kasein, Beifügung von diversen biologischen, mineralischen Hilfsstoffen (ohne Kunststoffdispersion, Lösemittel)

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Kalk+ Silikat-Systems sind.

Kennzeichnung

Reizend	Xi	Reizt die Haut	R38
Gefahr Augenschaden	S2	Nicht an Kindern geben.	S 24/25
Berührung Augen, Haut vermeiden	S 26	Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt besuchen.	S 36/37/39
Bei Arbeiten	Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.		

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu